

ΜΑΧΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

VATANO ACRYL M-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό ακρυλικό χρώμα χαμηλής οσμής, χωρίς αμμωνία, εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για γρήγορο βάψιμο και μεγάλη οικονομία. Διαθέτει πολύ καλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται εύκολα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και θαυμάσιο άπλωμα, δημιουργώντας ένα όμορφο ματ τελείωμα πολύ απαλό στην αφή.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση
- Εύκολο δούλεμα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Λευκό, κεραμιδί, γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό, ώχρα & Απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

Ιξώδες, 25°C 7000-10000 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,64 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα < 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση

10-12 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση

5-10 % με νερό

Συσκευασία 0,75L, 3L, 10L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, MDF, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Vatano Acryl M-12**.

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της MAXPO

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού M-9** ή **Viledur M-20**.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C-35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων»: **40 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **30 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr